«МАҢҒЫСТАУ АТОМ ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ КОМБИНАТЫ - ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ

МАЭК КАЗАТОМПРОМ

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МАНГИСТАУСКИЙ АТОМНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ - КАЗАТОМПРОМ»

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ
130000 АҚТАУ қ, А/Я 248
ПРОМЗОНА 7, ЗДАНИЕ 65
Тел. +7(7292) 504800, факс +7(7292) 314364
e-mail: maek@maek.kz

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ
130000 г. АКТАУ, А/Я 248
ПРОМЗОНА 7, ЗДАНИЕ 65
Тел. +7(7292) 504800, факс +7(7292) 314364
e-mail: maek@maek.kz

12.05.2021г № 01-09-13/131

О результатах испытаний

ТОО «АВЕНТАЛЬ КЗ»
Руководителю проекта
Байбусинову Б.И.
г. Нур-Султан, район Сарыарка,
улица Ауэзова, дом 32/1, офис 1
Телефон: +7(776) 141-47-93
E-mail: b.baybusinov@aventelfrance.com

ТОО «МАЭК-Казатомпром» сообщает Вам, результаты проведенных аттестованной химической лабораторией комбината испытаний контроля качества смол ионообменных марок TULSION A-23 (сильноосновный анионит) на соответствие ГОСТ 20301-74 и TULSION T-42 (сильноосновный катионит) на соответствие ГОСТ 20298-74.

Представленный образец ионообменной смолы TULSION A-23 (сильноосновный анионит) соответствует по ГОСТ 20301-74 по показателям: внешний вид, гранулометрический состав. По показателям массовая доля влаги и полная статическая обменная емкость установлены несоответствия представленного образца по показателям:

- массовая доля влаги, фактический результат – 70 %, при норме по ГОСТ 20301-74 – 35-50 %;

- полная статическая обменная емкость, фактический результат – 1,12 мг-экв/см^3, при норме по ГОСТ 20301-74 не менее 1,15 мг-экв/см^3.

Представленный образец ионообменной смолы TULSION T-42 (сильноосновный катионит) соответствует ГОСТ 20298-74 по показателям: внешний вид, гранулометрический состав, массовая доля влаги, полная статическая обменная емкость.

Заместитель Генерального директора
по производству - главный инженер **И. Чернецкий**

Исп. Свиридова О. А., тел. 564-635

65895