KZ.T.01.1666

Аккредитованная испытательная лаборатория
Товарищество с ограниченной ответственностью «Крона Инвест»
Аттестат аккредитации KZ.T.03.E1120 от 01 июля 2022 г.
действителен до 01 Июль 2027 г.
Адрес: Акмолинская область, Целиноградский район,
село Кызылсуат, улица Жангыру, 2Б.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №23-421 от 26.05.2023 г.

Испытание по определению качества огнезащитной обработки деревянных конструкций.

СТ РК 615-1-2011

1	Дата проведения испытаний	26.05.2023 г.
2	Наименование и адрес организации, проводившей испытания	ИЛ ТОО «Крона Инвест», Акмолинская область, Целиноградский район, село Кызылсуат, улица Жангыру, 2Б.
3	Наименование, адрес организации-заказчика	ИП «Шалгумбаева Б.М.».
4	Наименование, адрес объекта	ГУ "Отдел образования Актогайского района" управления образования Карагандинской области Карагандинская область, Актогайский район, с.Куаныш КГУ "ОСШ им.С.Ибраева"
5	Основание для проведения испытаний	Заявка от 26.05.2023 г.
6	Наименование (вид) огнезащитного средства	Огнеазщитный состав «Негорин МС».
7	Нормативный и (или) технический документ на объект:	СТ РК 615-1-2011 «Составы и вещества огнезащитные. Часть 1. Средства огнезащитные для древесины и материалов на ее основе. Общие технические условия».
8	Тип конструкции объекта огнезащиты	Деревянных поверхностей.
9	Состояние объекта огнезащиты (отобранных образцов)	В результате визуального осмотра внешний вид соответствует требованиям п.9.4.10.3 СТ РК 615-1-2011.
10	Способ, площадь обработки, условия эксплуатации	Поверхностная пропитка путем распыления. Общая площадь 462,6 кв.м. Акт обработки от 24.05.23 г.
11	НД на метод проведения испытаний:	СТ РК 615-1-2011 «Составы и вещества огнезащитные. Часть 1. Средства огнезащитные для древесины и материалов на ее основе. Общие технические условия».
12	Условия проведения испытаний	Температура: + 25 °С, влажность: 54 %.

13	Результаты испытаний: Согласно акту отбора образцов количество отобранных образцов составляло не менее четырех, отобранных с каждой 1 тыс.м^2 площади обработанного объекта огнезащиты. В отобранных образцах не зафиксировано самостоятельное горение после отключения газовой горелки.	
Образцы на испытания были отобраны и предоставлены Заказчиком.		
14	Вывод:	Результаты испытаний образцов считаются положительными, так как в процессе испытаний не были зафиксированы явления: - самостоятельное горение после отключения газовой горелки; - сквозное прогорание до образования отверстия; - обугливание обработанной ОС стороны образца по всей площади, ограниченной рамкой зажимного устройства; - полное обугливание обработанной огнезащитным средством поверхности образца на площади, ограниченной рамкой зажимного устройства прибора

Начальник испытательной лаборатории	(подпись)	**Корганбаев Д.А.**

Крона Инвест