СЫНАҚ ЗЕРТХАНАСЫ
Қазақстан Республикасының Көлік министрлігі
Автомобиль жолдары комитетінің «Жол активтері сапасының ұлттық орталығы» ШЖҚ РМК Павлодар облысы бойынша филиалы
Павлодар қаласы, Ломов көшесі, 180/25 құрылыс,
эл.пошта: pvd.info@sapaortalygy.kz 8 (7182) 731-301

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр качества дорожных активов" Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта Республики Казахстан по Павлодарской области
город Павлодар, улица Ломова, строение 180/25,
эл.почта: pvd.info@sapaortalygy.kz 8 (7182) 731-301

СЫНАҚ ХАТТАМАСЫ №238

Протокол испытаний №238
06.05.2025 ж/г.

Тапсырыс берушінің атауы және мекенжайы*/ Наименование и адрес Заказчика*:	ГУ "Аппарат акима Экибастузского сельского округа города Экибастуза", г.Экибастуз,Экибастузский сельский округ, село Тортуй, улица Мектеп, здание,6
Мердігердің атауы және мекен-жайы*/ Наименование и адрес Подрядчика*:	ТОО "Davo", Павлодарская область, г.Экибастуз, улица Мәшhүр Жүсіп, дом 90а
Объект, учаске атауы (автомобиль жолы)*/ Наименование объекта, участка (автомобильная дорога)*:	Средний ремонт внутрипоселковых улиц в селе Тортуй Экибастузского сельского округа, Улично-дорожная сеть
Жөндеу түрі*/ Вид ремонта*:	Средний ремонт
Сынаманың атауы/ Наименование пробы:	Щебень марка М800 фракция 5-20 мм
Өндіруші (фирма/кен орны, тау жынысы)* / Изготовитель (фирма/месторождение, порода)*	ТОО "А и Ата компании "
Сынаманы іріктеу орны*/ Место отбора пробы*:	накопитель ДСМ
Сынама саны / Количество пробы:	60 кг из общего объема* 200 тн
Сынаманың іріктеу актісі / Акт отбора пробы:	№238 от 02.05.2025 года
Тексеру актісі және сараптама жүргізу* / Акт осмотра и проведения экспертизы*:	№135 от02.05.2025 года
Үлгінің тіркеу нөмірі* / Регистрационный номер образца*:	№238
Үлгі код* / Код пробы*:	451059
Зертханаға үлгіні алған кезде / Акт поступления пробы в лабораторию:	№238 от 05.05.2025 года
Үлгінің сынаққа қабылданған күні / Дата поступления проб на испытание:	06.05.2025 года
Сынақ жүргізілген күні / Дата проведения испытаний	начало 06.05.2025 года окончание 06.05.2025 года

Қандай жұмыс түрлері үшін / Для каких видов работ*	Для укрепления обочины
Өнімге арналған НҚ белгісі* / Обозначение НД на продукцию*:	СТ РК 1284-2004 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия»
Зертханалық қызметті жүзеге асыру орны / Место осуществления лабораторной деятельности:	Испытательная лаборатория
Сынақ кезіндегі қоршаған орта жағдайлары / Условия окружающей среды при проведении испытания	Лаборатория щебеночная температура, °С: от 22.50 до 22.50; влажность, %: от 61.00 до 61.00;
Сынақ түрі / Вид испытания:	Контрольный

Ескерту: * - берілген ақпарат

Примечание: * - предоставляемая информация

Сынақ қорытындылары

Результаты испытаний:

№ р/с	Көрсеткіштердің атауы, өлшем бірлігі Наименование показателей, единицы измерения	Сынақ әдісіне нормативтік құжаттар Нормативные документы на методы испытаний	Нормативтік құжат бойынша талаптар Норма по нормативному документу	Нақты нәтижелер Фактические результаты
1	2	3	4	5
1	**Жалпақ және ине түріндегі түйіршіктердің мөлшері, %** Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, %	СТ РК 1213-2003	не более 35	19,5
2	**Массасы бойынша толық қалдықтардың түйіршік құрамы, елек 1,25 D2, %** Зерновой состав, полные остатки на сите 1,25 D2, % по массе	СТ РК 1213-2003	до 0,5	0,0
3	**Массасы бойынша толық қалдықтардың түйіршік құрамы, елек D2, %** Зерновой состав, полные остатки на сите D2, % по массе	СТ РК 1213-2003	до 10	2,84
4	**Массасы бойынша толық қалдықтардың түйіршік құрамы, елек 0,5 (d1+d2), %** Зерновой состав, полные остатки на сите 0,5 (d1+d2), % по массе	СТ РК 1213-2003	от 30 до 60	36,7
5	**Массасы бойынша толық қалдықтардың түйіршік құрамы, елек d1, %**	СТ РК 1213-2003	от 90 до 100	98,6

	Зерновой состав, полные остатки на сите d1, % по массе			
6	**Шаң түріндегі және саздық бөлшектердің мөлшері, %** Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	СТ РК 1213-2003	не более 1	0,8
7	**Құрғақ кезінде уатылғыштығын анықтау, %** Дробимость в сухом состоянии, %	СТ РК 1213-2003	не более 15	11,5
8	**Үйінді тығыздығы, кг/м³** Насыпная плотность, кг/м³	СТ РК 1213-2003	не нормируется	1499

Сынақты орындаған / Испытание выполнил: Лаборант Назарбай Кунанбай
Бекіткен / Утвердил: Заведующий Лабораторией М Каиржанов

Хаттама тек сынауға алынған үлгіге (сынамаға) таралады. Хаттаманы СЗ рұқсатынсыз жартылай және толық қайта басуға тыйым салынады
Протокол распространяется только на пробу (образец), подвергнутую (-ый) испытаниям.
Частичная и полная перепечатка протокола без разрешения ИЛ запрещена.

Документ подписан электронной подписью в системе KazRoadLab	
Сведения о сертификате ЭЦП	
Кому выдан:	**КУНАНБАЙ НАЗАРБАЙ**
Серийный №:	**33852d3d0179670fd9d5b3b2773f10180b9b90e8**
Кем выдан:	**ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST) 2022**
Срок действия:	**18.02.2025 - 18.02.2026**

Документ подписан электронной подписью в системе KazRoadLab	
Сведения о сертификате ЭЦП	
Кому выдан:	**КАИРЖАНОВ МЕИРКЕН**
Серийный №:	**18f8efaedac5ea84f8330703faab33fe97ee79ce**
Кем выдан:	**ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST) 2022**
Срок действия:	**29.05.2024 - 29.05.2025**