СЫНАҚ ЗЕРТХАНАСЫ
Қазақстан Республикасының Көлік министрлігі
Автомобиль жолдары комитетінің «Жол активтері сапасының ұлттық орталығы» ШЖҚ РМК Павлодар облысы бойынша филиалы
Павлодар қаласы, Ломов көшесі, 180/25 құрылыс,
эл.пошта: pvd.info@sapaortalygy.kz 8 (7182) 731-301

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр качества дорожных активов" Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта Республики Казахстан по Павлодарской области
город Павлодар, улица Ломова, строение 180/25,
эл.почта: pvd.info@sapaortalygy.kz 8 (7182) 731-301

СЫНАҚ ХАТТАМАСЫ №1664

Протокол испытаний №1664
12.09.2025 ж/г.

Тапсырыс берушінің атауы және мекенжайы*/ Наименование и адрес Заказчика*:	КГУ "Аппарат акима Шарбактинского сельского округа Щербактинского района", Павлодарская область, Щербактинский район, с.Шарбакты, ТАУЕЛСИЗДИК, 57
Мердігердің атауы және мекен-жайы*/ Наименование и адрес Подрядчика*:	ТОО "ИНЭК Казахстан", РК, г. Павлодар, ул. Камзина, 12/4
Объект, учаске атауы (автомобиль жолы)*/ Наименование объекта, участка (автомобильная дорога)*:	Внутрипоселковые дороги (ул.Новоселова, Энтузиастов,Лесная, Горького , переулок) села Шарбакты Щербактинского района, Улично-дорожная сеть
Жөндеу түрі*/ Вид ремонта*:	Капитальный ремонт
Сынаманың атауы/ Наименование пробы:	Щебень марка М1200 фракция 40-70 мм
Өндіруші (фирма/кен орны, тау жынысы)* / Изготовитель (фирма/месторождение, порода)*	ТОО "АТА-И-А Company"
Сынаманы іріктеу орны*/ Место отбора пробы*:	накопитель ДСМ рядом с ул.Новоселов (вдоль Переулка)
Сынама саны / Количество пробы:	80 кг из общего объема* 200 тн
Сынаманың іріктеу актісі / Акт отбора пробы:	№1664 от 02.09.2025 года
Тексеру актісі және сараптама жүргізу* / Акт осмотра и проведения экспертизы*:	№575 от02.09.2025 года
Үлгінің тіркеу нөмірі* / Регистрационный номер образца*:	№1664
Үлгі код* / Код пробы*:	480022
Зертханаға үлгіні алған кезде / Акт поступления пробы в лабораторию:	№1664 от 04.09.2025 года
Үлгінің сынаққа қабылданған күні / Дата поступления проб на испытание:	12.09.2025 года
Сынақ жүргізілген күні / Дата проведения	начало 12.09.2025 года

испытаний	окончание 12.09.2025 года
Қандай жұмыс түрлері үшін / Для каких видов работ*	устройство основания методом заклинки
Өнімге арналған НҚ белгісі* / Обозначение НД на продукцию*:	СТ РК 1284-2004 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия»
Зертханалық қызметті жүзеге асыру орны / Место осуществления лабораторной деятельности:	Испытательная лаборатория
Сынақ кезіндегі қоршаған орта жағдайлары / Условия окружающей среды при проведении испытания	Лаборатория щебеночная температура, °С: от 20.50 до 20.50; влажность, %: от 63.00 до 63.00;
Сынақ түрі / Вид испытания:	Контрольный

Ескерту: * - берілген ақпарат

Примечание: * - предоставляемая информация

Сынақ қорытындылары

Результаты испытаний:

№ р/с	Көрсеткіштердің атауы, өлшем бірлігі Наименование показателей, единицы измерения	Сынақ әдісіне нормативтік құжаттар Нормативные документы на методы испытаний	Нормативтік құжат бойынша талаптар Норма по нормативному документу	Нақты нәтижелер Фактические результаты
1	2	3	4	5
1	**Жалпақ және ине түріндегі түйіршіктердің мөлшері, %** Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, %	СТ РК 1213-2003	не более 35	19,2
2	**Массасы бойынша толық қалдықтардың түйіршік құрамы, елек 1,25 D2, %** Зерновой состав, полные остатки на сите 1,25 D2, % по массе	СТ РК 1213-2003	до 0,5	0,0
3	**Массасы бойынша толық қалдықтардың түйіршік құрамы, елек D2, %** Зерновой состав, полные остатки на сите D2, % по массе	СТ РК 1213-2003	до 10	4,2
4	**Массасы бойынша толық қалдықтардың түйіршік құрамы, елек 0,5 (d1+d2), %** Зерновой состав, полные остатки на сите 0,5 (d1+d2), % по массе	СТ РК 1213-2003	от 30 до 60	46,8
5	**Массасы бойынша толық қалдықтардың түйіршік құрамы,**	СТ РК 1213-2003	от 90 до 100	95,6

	елек d1, % Зерновой состав, полные остатки на сите d1, % по массе			
6	**Шаң түріндегі және саздық бөлшектердің мөлшері, %** Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	СТ РК 1213-2003	не более 1	0,5
7	**Құрғақ кезінде уатылғыштығын анықтау, %** Дробимость в сухом состоянии, %	СТ РК 1213-2003	не более 11	10,3

Сынақты орындаған / Испытание выполнил: Лаборант Махметов Сапаргали
Бекіткен / Утвердил: Заведующий Лабораторией Ковтарева Людмила

Хаттама тек сынауға алынған үлгіге (сынамаға) таралады. Хаттаманы СЗ рұқсатынсыз жартылай және толық қайта басуға тыйым салынады
Протокол распространяется только на пробу (образец), подвергнутую (-ый) испытаниям.
Частичная и полная перепечатка протокола без разрешения ИЛ запрещена.

Документ подписан электронной подписью в системе KazRoadLab	
Сведения о сертификате ЭЦП	
Кому выдан:	**МАХМЕТОВ САПАРГАЛИ**
Серийный №:	**363c38e5699e8d2241e83d6a512f5f8935089cde**
Кем выдан:	**ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST) 2022**
Срок действия:	**09.06.2025 - 09.06.2026**

Документ подписан электронной подписью в системе KazRoadLab	
Сведения о сертификате ЭЦП	
Кому выдан:	**КОВТАРЕВА ЛЮДМИЛА**
Серийный №:	**2cb49a831a6fa9b519b277ba75bec21fa70c002f**
Кем выдан:	**ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST) 2022**
Срок действия:	**17.02.2025 - 17.02.2026**