Общество с ограниченной ответственностью «ИМПУЛЬС»

Россия, 353240, Краснодарский край, ст. Северская, ул. Промышленная,4

Заводская лаборатория ООО «ИМПУЛЬС», свидетельство о состоянии измерений №000014 от 16 июня 2014г., действительно до 16 июня 2017г.

Общество с ограниченной ответственностью «Центр экспертиз» (ООО «Центр экспертиз»)

КАЧЕСТВЕННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 162 от «31» Марта 2017 г.

Наименование продукции: **Эмаль ПФ-115 ЦветОК ТУ 20.30.12-031-78238895-2016**

Свидетельство о государственной регистрации № RU.23.КК.08.015.Е.000992.07.16 от 27.07.2016г.

Партия **41** цвет **Белый** дата изготовления **Март 2017г.**

Наименование показателя	Метод испытания НД	Норма по НД	Результаты анализа
1. Цвет покрытия эмали	ГОСТ 29319	В соответствии с установленными образцами	Соотв.
2. Внешний вид покрытия	По п. 6.4 настоящих ТУ	После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную, поверхность. Допускается небольшая шагрень.	Соотв.
3.Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)° С, с	По ГОСТ 8420	150-180	180
4. Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	ПО ГОСТ 31939 и по п. 6.5 настоящих ТУ	65	75,9
5. Степень разбавления до вязкости 28-30 с по вискозиметру ВЗ-246 диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)°С, %, не более	По п. 6.6 настоящих ТУ	20	Соотв.
6. Степень перетира, мкм, не более	По ГОСТ 31973	40	25
7. Укрывистость высушенной пленки, г/м^2, не более	По ГОСТ 8784, разд. 1 и п. 6.7 настоящих ТУ	200	Соотв.
8. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ±2)° С, ч, не более	По ГОСТ 19007	18	8
9. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	ГОСТ 6806	1	1
10. Прочность пленки при ударе по прибору У-1, см, не менее	По ГОСТ 4765	50	50
11. Твердость покрытия по маятниковому прибору, не менее: типа ТМЛ (маятник А) относительные единицы	По ГОСТ 5233	0,10	0,10
12. Адгезия пленки, баллы, не более	По ГОСТ 15140, разд.2 и п. 6.8 настоящих ТУ	1	1

Гарантийный срок хранения 18 месяцев с даты изготовления.*Примечание: Приведенная техническая информация действительна при надлежащих условиях перевозки и после продажного хранения.

Заключение о соответствии: соответствует ТУ 20.30.12-031-78238895-2016

Начальник ОТК Уголькова О.Г.