ЛУКОЙЛ
НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия

№ АМ-710 Дата 17.07.18

на № _____ от _____

Председателю аукционной комиссии
АО "Западно-Казахстанская
распределительная электросетевая
компания"
Д.М. Супееву

Уважаемый Дамир Мухарамович!

ТОО «ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия» имеет намерение принять участие в аукционе № 2696694-1 от 05.07.2018 года. Требованиями технической спецификации предусмотрена поставка масла трансформаторного ГК ТУ38.101.1025-85.

Согласно протоколу испытаний совместимости трансформаторных масел ВГ ТУ 38.401-58-177-96 и ГК ТУ38.101.1025-85, проведенных на базе испытательного центра «Нефтепродукты» Всероссийский научно-исследовательского института по переработке нефти. Показатели смесей ВГ и ГК во всем диапазоне концентрации от 0 до 100% находятся в пределах существующих нормативных документов и не имеют заметных отклонений от качества каждого из испытанных сортов масел. Трансформаторные масла ВГ ТУ 38.401-58-177-96 и ГК ТУ38.101.1025-85 совместимы и их смеси могут быть использованы в маслозаполненном электрооборудовании.

Кроме этого, согласно п.3 ст.21 Закона РК «О государственных закупках» и п.51 «Правил осуществления государственных закупок» указано, что в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в частности содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы.

Указанное организатором в технической спецификации к конкурсной документации масло «ГК» является названием трансформаторного масла производителей «Газпромнефть» и «Роснефть», что существенно ограничивает участие в конкурсе других участников и нарушает вышеуказанные требования Закона и Правил.

На основании вышеизложенного, просим Вас допустить нас к участию в закупке с трансформаторным маслом ВГ ТУ 38.401-58-177-96.

Приложение на 2 стр.

С уважением,

Генеральный директор А.И. Матюхов

Оспанов Е.
+7 777 0087045

050010, Республика Казахстан,
г. Алматы, пр. Достык 38, офис 203С
РНН 600 700 674 404, БИН 130 140 009 588
Тел./факс: +7 (727) 321-20-40

Перепечатка воспрещена

Система сертификации ГОСТ Р
Система сертификации нефтепродуктов

Испытательный центр ВНИИ НП

/иц "нефтепродукты" внии нп/

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.22НХ23

Зарегистрирован в Государственном реестре Системы сертификации ГОСТ Р

31августа 2006г.

111116, г. Москва, ул. Авиамоторная, 6, тел./факс 361-12-11

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

совместимости трансформаторных масел ВГ и ГК

Предприятие ООО «ЛЛК-Интернешнл» в мае 2007г. представило на испытание образец товарного трансформаторного масла ВГ ТУ 38.401-58-177-96 изм.1, выработанного ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» 28.04.2007г., резервуар 74/1, замер 219, паспорт качества №694, с предложением определить совместимость этого сорта масла с трансформаторным маслом марки ГК. При оценке совместимости масел провели испытания, предписываемые Циркуляром Ц-01-98(Э) РАО «ЕЭС Рассии» 1998г ***«Об области применения и порядке смешения трансформаторных масел».*** Необходимые смеси масел были приготовлены с использованием образца товарного трансформаторного масла ГК ТУ38.1011025-85 изм. 1-4, полученного от ОАО «Московский завод Изолятор», сопровождаемого паспортом № 187, дата изготовления 01,03,2007г, партия 187, резервуар 101/6. Результаты испытаний приведены в таблице:

Показатели	Метод испытаний	Содержание масла ВГ в смеси с маслом ГК, %						
		100	93	75	50	25	7	0
Тангенс угла диэлектрических потерь при 90°С, %	ГОСТ 6581	0,4	0,4	0,4	0,3	0,2	0,1	0,1
Поверхностное натяжение, мН/м	ИСО 6295	46,5	46,4	46,5	46,5	46,5	47,0	47,0
Индукционный период окисления, часы	МЭК 1125 В	290-300	290-300	240-260	240-260	220-240	210-220	195-210
Стабильность против окисления -летучие кислоты, мг КОН/г	ГОСТ 981 155°С, 50 мл O_2/мин, 12ч часов):	0,008	0,009	0,014	0,014	0,017	0,013	0,013
-кислотное число, мг КОН/г		0,04	0,04	0,038	0,04	0,05	0,048	0,05
-осадок,%		0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,003	0,003

Заключение

Показатели смесей масел ВГ и ГК во всем диапазоне концентраций от 0 до 100% находятся в переделах существующих требований нормативных документов и не имеют заметных отклонений от качества каждого из испытанных сортов масел в чистом виде. Трансформаторные масла ВГ ТУ 38.401-58-177-96 изм. 1 и ГК ТУ38.1011025-85 изм. 1-4 совместимы и их смеси могут быть использованы в маслозаполненном электрооборудовании.

Заведующий лабораторией энергетических масел — Е.Е. Довгополый

Руководитель ИЦ «Нефтепродукты» - Главный технолог ВНИИНП — В.В. Булатников