KZ.H.01.0121

Испытательная Лаборатория

филиала АО «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт» г. Астана

010000, г. Астана мк-н Коктал-2, ДЭУ-2.

Аттестат аккредитации № KZ.И.01.0121 от 13 сентября 2016 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №13-д

от «05» января 2019 г

Кол.листов - 2

Дата получения образца	22.12.2018 г.
Наименование продукции:	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная (дресва)
Заявитель образцов продукции:	**ТОО «UK Company »**
Место отбора образцов:	Карагандинская обл., Нуринский р/н, Карьер Ишимский. Образец материала доставлен Заявителем.
Количество образцов:	40 кг.
Вид испытаний:	контрольное
Дата проведения испытаний:	22.12.2018г.
Дата окончания испытаний:	05.01.2019г.
НД на испытываемую продукцию	ГОСТ 25607-09 СТ РК 1284-2004. СТ РК 1213-2003. ГОСТ 8269.0-97. ГОСТ 30108-94

Навеска, 9693 гр.		**Фактические значения**		
Наименование определяемых показателей, единицы измерения	НД на метод испытания	масса, гр.	частные, %	полные остатки, %
Ситовой анализ	СТ РК 1213-2003.			
120		0	0	0
80		1610	16,1	16,1
40		2665	26,65	42,75
20		2210	22,10	64,85
10		1001	10,01	74,86
5		520	5,2	80,23
2,5		880	8,8	89,03
0,63		450	4,5	93,53
0,16		325	3,25	96,78
0,05		15	0,15	96,93

Наименование определяемых показателей, единицы измерения	**НД на метод испытания**	**Норма по НД**	**Фактические значения**
Дробимость, % фр. 5-10	СТ РК 1213-2003.	М 400 От 19 до 24	17,4
фр. 10-20			19,5
Содержание глины в комках, не более в %	СТ РК 1213-2003.	Не более 20	17,6
Марка по морозостойкости, потеря массы в %	СТ РК 1213-2003.	9,7% после 10го цикла 10,7% после 15ти циклов	F50
Насыпная плотность, кг/м^3	СТ РК 1213-2003.	не нормируется.	1429

Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %	СТ РК 1213-2003	Гр. 2 10-15	13,6
Марка по водостойкости, потеря массы в %	СТ РК 1213-2003	В2 От 1 до 3 вкл	1,88
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	ГОСТ 30108-94	Не более 740 Бк/кг	620
Устойчивость структуры против распадов, потеря массы в %	ГОСТ 8269.0-97	Не более 7 %	4,7

Заключение: Смесь щебеночно-гравийно-песчаная (дресва) соответствует требованиям ГОСТ 25607-09, СТ РК 1284-2004

Заведующий лаборатории
ФАО «КаздорНИИ» Кабдыгалиева М.К..

Инженер
ФАО «КаздорНИИ» Алшинбаева А.М.